

RG55 RASANTE DI FINITURA



RASANTE DI FINITURA A BASE GESSO-CALCE

Premiscelato a secco a base di gesso, calce idrata, inerte calcareo e additivi specifici. **RG 55** viene fornito in sacchi da 20 kg su pallet con estensibile. Stoccare in luogo fresco, asciutto e non ventilato. Mantenere integro l'imballo.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 13279-1

Classificazione	B5-50-2
Peso specifico	750 kg/m ³ <i>deter. in cad. lib.</i>
Diametro massimo	< 0,1 mm
Ritiro plastico	<i>Ass. in cond. termoigr. stand.</i>
Acqua d'impasto	50-60% <i>circa</i>
Resa teorica	2-3 kg/m ² <i>per spessori di 3 mm</i>
Spessore massimo di appl.	3 mm
Res. mecc. a flessione a 28 gg	1,2 N/mm ²
Res. mecc. a compress. a 28 gg	2,8 N/mm ²
Permeabilità al vapore acqueo	μ 8
Reazione al fuoco classe	A1
Conducibilità termica λ	0,36 W/mK <i>(valore tabulato)</i>

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Le superfici devono essere complanari, uniformi, libere da polveri, oli e grassi. Per l'applicazione operare come segue: preparare l'impasto dosando circa 50-60 lt d'acqua per 100 kg di prodotto secco. Agitare evitando in ogni caso di formare grumi che pregiudicherebbero la successiva applicazione e lasciare riposare per circa 15 minuti. L'impasto così preparato può essere utilizzato nell'ora successiva. Applicare con la spatola metallica in due o più passate incrociando il senso di applicazione fino ad ottenere una superficie liscia priva di giunture e sormonti. Se si vuole esaltare l'effetto specchio, ripassare il prodotto indurito con la spatola metallica inumidita con acqua.

CAMPI DI IMPIEGO

RG 55 può essere utilizzato come lisciatura di superfici intonacate a gesso; può inoltre essere impiegato come finitura di intonaci calce-legante idraulico, ben stagionati purché liberi da polveri, efflorescenze, oli e grassi. **RG05** non deve essere applicato su supporti verniciati o inconsistenti e friabili. Non applicare su calcestruzzo e su intonaci da risanamento e in locali o ambienti in cui persista un tasso di umidità elevata; evitare in ogni caso l'impiego in esterni.

VOCI DI CAPITOLATO

può essere utilizzato come lisciatura di superfici intonacate a gesso; può inoltre essere impiegato come finitura di intonaci calce-legante idraulico, ben stagionati purché liberi da polveri, efflorescenze, oli e grassi. **RG55** non deve essere applicato su supporti verniciati o inconsistenti e friabili. Non applicare su calcestruzzo e su intonaci da risanamento e in locali o ambienti in cui persista un tasso di umidità elevata; evitare in ogni caso l'impiego in esterni.

