



edilizia per l'ambiente



RG55

RASANTE DI FINITURA DA INTERNO A BASE DI GESSO-CALCE

DESCRIZIONE

Premiscelato a secco composto da gesso, calce idrata, calcareo e additivi specifici. Disponibile in sacchi da 25 kg.

CAMPI D'IMPIEGO

1. Superfici pulite e uniformi.
2. Mescolare 50-60 litri d'acqua per 100 kg di prodotto.
3. Lasciare riposare 15 minuti.
4. Utilizzare entro un'ora.
5. Applicare con spatola metallica in più passate incrociate.
6. Per effetto specchio, ripassare con spatola inumidita.

APPLICAZIONE

- * Lisciatura di superfici intonacate a gesso.
- * Finitura di intonaci calce-legante idraulico.
- * Non usare su supporti verniciati, friabili, calcestruzzo, intonaci da risanamento o in ambienti umidi.
- * Solo per interni.

DATI TECNICI

- * Classificazione: B5-50-2
- * Peso specifico: 750 kg/m³
- * Diametro massimo: < 0,1 mm
- * Acqua ad impasto: 50-60%
- * Resa teorica: 2-3 kg/m² per 3 mm di spessore
- * Spessore massimo: 3 mm
- * Resistenza a flessione (28 gg): 1,2 N/mm²
- * Resistenza a compressione (28 gg): 2,8 N/mm²
- * Permeabilità al vapore: μ8
- * Reazione al fuoco: A1
- * Conducibilità termica: 0,36 W/mK

I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni nella scheda hanno valore puramente indicativo in quanto l'utilizzatore deve sempre verificarne l'idoneità nell'impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall'uso. CAV s.r.l. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.



Via Torrente Antico, n.14
76125 - TRANI (BT)

www.cavpremiscelati.it