



edilizia per l'ambiente



## RS 06 RASANTE DI FINITURA A BASE DI GESSO-CALCE

### DESCRIZIONE

RS06 è un intonaco rasante per la finitura di intonaci di fondo a base di calce o cemento. È una malta premiscelata a base di calce, cemento Portland, sabbie selezionate e additivi speciali per migliorare lavorabilità e aderenza. Disponibile in cemento bianco o grigio, conforme alla norma EN988-1, RS06 RASANTE è adatto per intonaci interni ed esterni.

### CAMPI D'IMPIEGO

- \* Adatto per rasatura di intonaci tradizionali o premiscelati, vecchi e nuovi, fondi minerali compatti e assorbenti, e calcestruzzo.
- \* Non usare su pavimenti, sottofondi a base gesso, pareti flessibili (cartongesso o legno), sottofondi verniciati o inassorbenti.

### APPLICAZIONE

- \* Impastare RS06 RASANTE con acqua pulita in betoniera per massimo 3 minuti.
- \* Applicare manualmente con spatola metallica in due strati, spessore massimo 3 mm.
- \* Inumidire e rifinire con frattazzo di spugna.
- \* Utilizzare la malta entro 2 ore dall'impasto.
- \* I supporti devono essere solidi, stabili, puliti e privi di polveri, sudiciume, tracce di gesso o disarmanti.
- \* Inumidire gli intonaci di fondo asciutti con acqua.
- \* Per superfici eterogenee, annegare la rete porta intonaco nella prima mano fresca e applicare una seconda mano per coprire la rete.
- \* Utilizzare un primer consolidante per supporti friabili.
- \* Stendere una prima mano di prodotto sul fondo preparato e inumidito con spatola americana, esercitando pressione per garantire l'adesione.
- \* Applicare mani successive fino a ottenere la finitura desiderata.
- \* Rifinire con frattazzo manuale o meccanico.



Via Torrente Antico, n.14  
76125 - TRANI (BT)

www.cavpremiscelati.it

I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni nella scheda hanno valore puramente indicativo in quanto l'utilizzatore deve sempre verificarne l'idoneità nell'impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall'uso. CAV s.r.l. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

# RS 06 RASANTE DI FINITURA A BASE DI GESSO-CALCE

## DATI TECNICI

- \* Aspetto: polvere bianca o grigia
- \* Dimensione massima aggregati:  $\leq 0,6$  mm
- \* Peso specifico apparente polvere:  $1,3 \text{ gr/cm}^3$
- \* Spessore massimo di applicazione: 3 mm totali
- \* Acqua ad impasto: 25% circa
- \* Acqua ad impasto per ogni sacco da 25kg:  $6 \div 6,5$  litri
- \* Tempo di lavorabilità: circa 2 ore
- \* Temperatura di applicazione permessa: da  $+5^\circ\text{C}$  a  $+30^\circ\text{C}$
- \* Massa volumica: circa  $1350 \text{ kg/m}^3$
- \* Resistenza alla flessione:  $\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$
- \* Resistenza alla compressione:  $\geq 2,5 \text{ /mm}^2$  (CS II)
- \* Assorbimento d'acqua: W0
- \* Conducibilità termica:  $0,4 \text{ W/m.K}$  (valore tabulato)
- \* Permeabilità al vapore acqueo:  $14\mu$
- \* Reazione al fuoco: Classe A1
- \* Resistenza all'umidità: Ottima
- \* Resistenza all'invecchiamento: Ottima
- \* Indurimento finale: 14 giorni

## AVVERTENZE

Non mescolare RS06 con altre sostanze. Evitare sbalzi termici durante la presa. Non utilizzare con temperature inferiori a  $+5^\circ\text{C}$  o superiori a  $+30^\circ\text{C}$ . Le informazioni sono indicative e l'utilizzatore deve verificarne l'idoneità. CAV S.r.l. si riserva di apportare modifiche tecniche senza preavviso.