



edilizia per l'ambiente



HRB RASANTE CEMENTIZIO BIANCO PER RIVESTIMENTI PLASTICI E CALCESTRUZZO

DESCRIZIONE

- * Rasante a finitura civile fine, polimero modificato
- * Composto da cemento bianco, calce idrata, sabbie silice selezionate e additivi specifici
- * Fibrorinforzato e idrofugato

CAMPI D'IMPIEGO

- * Interno ed esterno
- * Rasature armate su intonaci da isolamento termico
- * Superfici in cemento armato
- * Vecchi rivestimenti plastici ancorati e superfici pitturate

FORNITURA E STOCCAGGIO

- * Disponibile sfuso in silo da 20 m o in sacchi da 25 kg.
- * Conservare in luogo fresco e asciutto, utilizzare entro la data di scadenza.

APPLICAZIONE

1. Mescolare con acqua pulita e lasciare riposare;
 2. Miscelare per 3 minuti fino a ottenere un impasto omogeneo;
 3. Utilizzare entro 2 ore;
 4. Applicare con cazzuola americana in due mani;
 5. Per angoli e spigoli, riempire e lasciare indurire per 2 ore;
 6. Umidificare e frattazzare entro 4 ore.
- * Superfici ruvide e pulite
 - * Riempire buchi e fessure prima della rasatura
 - * Spessore per mano: 2-3 mm, massimo 0,5 mm
 - * Temperatura d'impiego: +5 °C a +35 °C
 - * Proteggere da sole, vento e clima secco
 - * Aerare i locali dopo l'applicazione
 - * Non applicare su supporti in gesso o freschi

DATI TECNICI

- * Granulometria max: $\leq 0,6$ mm
- * Peso specifico in polvere: $1.600 \text{ kg/m}^3 \pm 5\%$
- * Acqua d'impasto: circa 26%
- * Resistenza alla compressione dopo 28 giorni: $>6 \text{ N/mm}^2$
- * Spessore di applicazione: 0,1 – 0,5 mm
- * Reazione al fuoco: Classe A1

I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni nella scheda hanno valore puramente indicativo in quanto l'utilizzatore deve sempre verificarne l'idoneità nell'impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall'uso. CAV s.r.l. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.



Via Torrente Antico, n.14
76125 - TRANI (BT)

www.cavpremiscelati.it